



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº CA.VMC/002



<b>Denominação:</b> (EN 12440)	Nome Comercial: <b>Vidraço Moleanos</b>
	Família Petrográfica: Calcário com tonalidade creme-acinzentada clara, finamente calciclástico
	Cor Predominante: Branco acastanhado
	Local de Exploração: <b>Moleanos</b>
<b>Produtos / Utilização</b>	<b>CA.VMC/002</b> Ladrilhos Modulares para Pavimentos e Escadas (interiores ou exteriores)
<b>Norma de Referência</b>	EN 12057- Produtos em pedra natural. Ladrilhos modulares. Requisitos.

**Fabricante:**

Eduardo Marques e Rosa, Lda  
Valinho de Fátima  
2495- 661 Fátima

**Mandatário:** Não Aplicável

**Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:**  
Sistema 4

**Declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada, nome e número de identificação do organismo notificado (se interveniente):** Não Aplicável

**Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:** Não Aplicável

**Desempenho Declarado:**

<b>Características</b>	<b>Norma de Ensaio</b>	<b>Normas de Referência</b>
		<b>EN 12057</b>
		<b>Valores Declarados</b>
<b>Resistência á flexão (Mpa)</b>	EN 12372	
Menor valor esperado		4
Valor médio		9,7
Desvio padrão		4,6
<b>Resistência ao escorregamento</b>	EN 14231	Seco: 118 Molhado: 33
<b>Resistência à flexão sob carga centrada após o ensaio gelo / degelo (Mpa)</b>	EN 12371	
Menor valor esperado		
Valor médio		
Desvio padrão		
<b>Resistência ao congelamento (só para uso no exterior)</b>		Não se verificaram quaisquer alterações ao fim de 48 ciclos de ensaio
<b>Resistência ao choque térmico (só para uso no exterior)</b>	EN 14066	NPD
<b>Densidade Aparente (kg/m3)</b>	EN 1936	
Valor médio		2555
Desvio Padrão		7
<b>Porosidade aberta (%)</b>		
Valor médio		2,6
Desvio padrão	0,1	

<b>Características</b>	<b>Norma de Ensaio</b>	<b>Normas de Referência</b>
		<b>EN 12057</b>
		<b>Valores Declarados</b>
<b>Absorção de água á pressão atmosférica normal(%)</b>	EN 13755	
Valor médio		1,0
Desvio Padrão		0,05
<b>Resistência ao Desgaste por Abrasão</b>	Método Capon	21
<b>Grau de classificação qualitativo</b>		MB – Médio Baixo
<b>Reacção ao Fogo</b>	Decisão 96/603/CE	Classe A1, sem testar
<b>Acabamento Superficial</b>	EN 14231	Polido

Nota: V.M. - Valor médio / V.M.E. - Valor mínimo esperado / D.P. - Desvio padrão / T.A. = Tipo de acabamento; NPD – Desempenho não Determinado

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima nesta declaração.

Fátima, ?? de ?? de 20??

Assinado por,

---

Fátima Marques – Directora da Qualidade